

VOLK
do BrasilGORILA
IMPACTO
CUT

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS, TÉRMICOS E VIBRAÇÕES.

CÓDIGO: 10.30.066.42

COR: Cinza com preto e amarelo

TAMANHOS: 8(M) , 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: HPPE 13 Gauges, Fibra de Vidro, TPR e Borracha de Proteção.

CA: 52.003 | VALIDADE DO CA: 16/03/2030

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação

ANSI / ISEA 105



ANSI / ISEA 138



EN 388



4X43FP

EN 407



X2XXXX

ISO 10819



TRM: 0,755 / TRH: 0,592

● PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS

Os protetores de impacto TPR na região dorsal absorvem e dissipam a energia de impactos, reduzindo o risco de lesões

● RESISTÊNCIA MECÂNICA ESPECIALMENTE A CORTE

A combinação de HPPE e fios de aço oferece alta resistência a cortes protegendo as mãos do usuário em diversas atividades

● PROTEÇÃO À VIBRAÇÃO

Criada especialmente para atividades em vibrações constantes reduzindo à exposição ocupacional as Vibrações de Mãos e Braços (VMB)

● PROTEÇÃO TÉRMICA

Oferece segurança em atividades que exigem resistência moderada ao calor. Até 250º com intermitência de 15 segundos

● EXCELENTE ADERÊNCIA E CONTROLE OPERACIONAL

O revestimento em espuma de borracha na palma e pontas dos dedos proporciona aderência firme e segura, mesmo em superfícies oleosas ou úmidas, assegurando precisão nas tarefas.

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas e HPPE, 13 gauge, aplicação de protetores de impacto TPR na região dorsal, revestimento palmar, pontas e face palmar dos dedos em borracha foam (espuma) em formato de gomos.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos com médias e altas agressões. Utilizada nos setores operacionais de Indústrias e Serviços Automotivos, Metal-Mecânica, Aeronáutica, Transportadoras, Construção Civil, atividades em vibrações constantes reduzindo à exposição ocupacional às Vibrações em Mãos e Braços (VMB) como operação de Martetele Rompedor, Compactador de Solo, Chave de Impacto Pneumática 3/4" ou 1", Desincrustador Pneumático e outras atividades com exposição do usuário à vibrações nas palmas das mãos.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL	
Resistência à abrasão	4	
Resistência ao corte – Coup test	X	
Resistência ao rasgamento	4	
Resistência à perfuração	3	
Resistência ao corte – TDM	F	
Proteção adicional contra impacto	P	

EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL	
Comportamento ao fogo	X	
Calor de Contato	2	
Calor Convectivo	X	
Calor Radiante	X	
Pequenos respingos de metal fundido	X	
Grandes respingos de metal fundido	X	

Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

SO 10819:2013 - VIBRAÇÕES

ATENUAÇÕES

TRM = transmissibilidade de médias frequências
(Espectro de Vibração M: 25 a 200 Hz) $\leq 0,90$
TRM = 0,755 (representa 24,5% de atenuação)

TRH = transmissibilidade altas frequências
Espectro de Vibração H: 200 a 1250 Hz) $\leq 0,60$
TRH = 0,592 (representa 40,8% de atenuação)

* Os desempenhos dos ensaios complementares não constam no CA

ANSI / ISEA 105 - RESISTENTE AO CORTE

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência ao corte - TDM	A7

ANSI / ISEA 105



ANSI / ISEA 138 - RESISTENTE A IMPACTO

ENSAIOS	NÍVEL
Impacto	2

ANSI / ISEA 138



SEGMENTOS

Potenciais clientes: Serviços Automotivos, Metal-Mecânica, Aeronáutica, Transportadoras, Construção Civil, operação de Martetele Rompedor, Compactador de Solo, Chave de Impacto Pneumática 3/4" ou 1", Desincrustador Pneumático e outras atividades com exposição do usuário à vibrações nas palmas das mãos.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (60 PARES)
8 (M)	7908667903586	17908667903583	27908667903580
9 (G)	7908667903593	17908667903590	27908667903597
10 (EG)	7908667903609	17908667903606	27908667903603

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055

sac@volkdobrasil.com.br

volkdobrasil.com.br

